上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：罗纹1

报告编号：W20210226669
第6页 共7页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氨邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）/4，4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）样本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1，4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu，4-氨基偶氮苯样本方法检测分解为苯胺和/或1，4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1，4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出是符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

2020060811120402022669

报告编号：W20210226669
第4页 共7页

学校T恤
科目：ETON KIDD
白夹藏青领/上衣
邮寄到样

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
检测报告

2020060811120402022669

报告编号：W20210226669
第2页 共7页

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量	%	指100	面料	棉 100	符合	/
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限20mg/kg
			≤75	罗纹1	未检出		
			≤75	罗纹2	未检出		
3	pH值	/	4.0～8.5	面料	5.8	符合	/
			4.0～8.5	罗纹1	6.2		
			4.0～8.5	罗纹2	/		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用（≤20）	面料	未检出	符合	检出限5mg/kg
			禁用（≤20）	罗纹1	未检出		
			禁用（≤20）	罗纹2	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹1	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹2	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料	干摩 -	/	/
			≥3		湿摩 -		
			≥3-4	罗纹1	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
			≥3-4	罗纹2	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸:变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹1	耐酸:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹2	耐酸:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
10	耐光纤复合色牢度	级	≥3-4		褪色 4	符合	/
			≥3-4		褪色 4		
11	耐光色牢度	级	≥4		4	符合	/

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：罗纹2

报告编号：W20210226669
第7页 共7页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氨邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）/4，4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）样本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1，4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu，4-氨基偶氮苯样本方法检测分解为苯胺和/或1，4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1，4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出是符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W20210226669
第5页 共7页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氨邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（3-氨基对甲苯甲醚）	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）/4，4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（邻甲氧基苯胺）	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）样本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1，4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu，4-氨基偶氮苯样本方法检测分解为苯胺和/或1，4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1，4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出是符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
检测报告

2020060811120402022669

报告编号：W20210226669
第3页 共7页

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
12	起球	级	≥3-4	面料	4	符合	/
13	顶破强力（针织类）	N	≥250		419	符合	/
14	崩破强力（梭织类）	N	≥200		-	/	/
15	底破强力（毛针织类）	kPa	≥245		-	/	/
16	纽扣拉脱	级	1		-	/	/
17	缝纫要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定	整体	-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		锐利边缘 0		
19	拉链处纽扣距拉链齿（机织类）	mm	≤6		-	/	/
20	接缝强力（里料）	N	≥80		-	/	/
21	接缝强力（面料）	N	≥140		后袖缝线 230	符合	/
样品描述	学校T恤 白夹藏青领/上衣 / 面料：白色/针织物 罗纹1：白夹藏青/针织物 罗纹2：白色/针织物 整体						
备注	检测结果栏中"/"表示项目未检测"-"表示项目不适合检测。						

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
检测报告

2020060811120402022669

报告编号：W20210226669
校验码：8DCC810A2B
第1页 共7页

*样品名称	学校T恤	检测类型	委托检测
*型号规格 和/或等级	/	*商 标	ETON KIDD
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊丽纺造品牌管理有限公司		
*用户单位名称	/		
*制造单位名称	/		
抽样地点	/		
*样品说述与说明	白夹藏青领/上衣 邮寄到样		
任务来源	/	抽样样本送到日期	/
抽样日期	/	抽样单编号	/
受检类生产日期	/	批号/编号	/
受检批数量	/	抽取样品数量	/
委托样品数量	5 件	委托样品收到日期	2020-06-08
检测地点	上海市长乐路1228号		
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量，pH值，箱件尖端和边缘的锐利性，起球，顶破强力（针织类），接缝强力（面料），耐光色牢度，异味，可分解致癌芳香胺染料，纤维含量，耐光纤复合色牢度 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检测日期	2020-06-08 至 2020-06-15		
检测结论	本报告仅提供单项检测结论，详见本报告检测结果汇总表。 (盖章) 签发日期：2020-06-15		
*受检单位	地址 /		
	邮编 /	电话 /	
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的，不代表本经检测的项目或功能符合要求。符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本报告机构实施抽样的检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注"*"的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。		

批准 王[illegible] 职务 高级工程师　审核 [illegible] 职务 工程师　主检 [illegible] 职务 高级工程师